

ICS 79.060.01
B 70



标准中华人民共和国国家

18580—2017
代替 GB 18580—2001

GB
代替

室内装饰装修材料
人造板及其制品中甲醛释放限量

Indoor decorating and refurbishing materials—
Limit of formaldehyde emission of wood-based panels and finishing products

2017-04-22 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的第4章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB 18580—2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。

本标准与 GB 18580—2001 相比主要技术内容变化如下:

- 取消了分类;
- 修改了 1 m^3 气候箱法试验方法,改为引用;
- 取消了穿孔萃取法的限量值;
- 取消了 1 L 干燥器法及限量值,取消了(9.1) 1 L 干燥器法;
- 增加了 1 L 干燥器法、穿孔萃取法仅用于生产质量控制;
- 增加了气态分析用于生产质量控制;
- 修改了检验规则条款;
- 取消了产品标志条款。

本标准中甲醛释放量测定第一部分: 1 m^3 气候箱法与 ISO 12459-1:2003《人造板中甲醛释放量测定 第一部分: 1 m^3 气候箱法》及 ISO 16895:2016《本质人造板 干燥气候箱法》一致,限量值与 ISO 16895:2016《本质人造板 刨花板纤维板》中相应部分的规定基本一致。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)归口。

本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、浙江省林产品质量检测站、江西省产品质量检测站、江苏省出入境检验检疫局工业产品检测中心、江苏省产品质量监督检验中心、江蘇华鱼宝定装饰新材股份有限公司、湘心、四川升达林业产业股份有限公司、太亚人造板集团有限公司、吉林森林工业股份有限公司、吉林森工股份有限公司、亚洲创建(深圳)木业有限公司、千年舟投资集团有限公司、圣象集团有限公司、太尔化工有限公司、山东森源新材料有限公司、赛赛装饰材料(中国)有限公司、浙江裕源有限公司、冠县瑞德木业有限公司。

本标准主要起草人:杨帆、王维新、许文、方崇荣、邱伟星、黄河清、梁家勇、沈鸣生、金月华、杨光、张晓伟、杜少波、刘夫伟、国晓均、张建军、陆铜华、盖景有、杨虹、高秋、马洪超。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 18580—2001。

室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

1 范围

本标准规定了室内装饰装修用人造板及其制品中甲醛释放限量要求、试验方法¹⁾、判定规则和检验报告等。

本标准适用于纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、重组装饰材、单板层积材、集成材、饰面人造板、木质地板、木质墙板、木质门窗等室内用各种类人造板及其制品的甲醛释放限量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17657—2013	人造板及其饰面人造板理化性能试验方法
GB/T 18259—2009	人造板及其表面装饰术语

3 术语和定义

术语和定义适用于本文件。

4 要求

人造板及其制品中甲醛释放限量值为 0.124 mg/m^3 , 限量标识 E_1 。

5 试验方法

5.1 按 GB/T 17657—2013 中 4.1 的规定进行。
5.2 试件尺寸为长 $l = (500 \pm 5) \text{ mm}$, 宽 $b = (500 \pm 5) \text{ mm}$ 。当试件长、宽小于所需尺寸,允许采用不影响测定结果的方法拼合。

6 判定规则

当检测结果符合限量规定时,判定为符合本标准要求。

1) 企业可采用气体分析法、干燥器法或穿孔萃取法(参见附录 A)进行生产控制,建立其与 1 m^3 气候箱法之间的相关性,以满足本标准的要求。

7 检验报告

7.1 检验报告的内容应包括产品名称、规格、类别、型号标识、生产日期、检验依据标准及检验方法等。

7.2 检验结果和结论。

7.3 检验过程中出现的异常情况和有必要说明的问题。

附录 A
(资料性附录)

用于生产质量控制的甲醛释放量试验方法

A.1 气体分析法

按 GB/T 17657—2013 中 4.61 甲醛释放量测定——气体分析法的规定进行。

A.2 干燥器法

按 GB/T 17657—2013 中 4.59 甲醛释放量测定——干燥器法的规定进行。

A.3 穿孔萃取法

甲醛含量测定——穿孔法的规定进行。

按 GB/T 17657—2013 中 4.58 号
